


Diamante polikristalinoaren geruzak ohikotasunean erabiltzen dira aeronautikaren sektoreko metal gogorarentzako erremintetan. Gainestaldura mota hauek, batez ere, aluminio, karbono-zuntz, plastiko indartu (CFRP, GFRP), sandwich motako konposatu orritsu, grafito eta cermeten mekanizaziorako gomendatzen dira.

	Gogortasuna	Kolorea	Lodiera (µm)	Herdoiltze denbora
CCDIA CARBONSPEED	10000HV	Gris iluna	7 ⁺¹	450°C
CCDIA FIBERSPEED	10000HV	Gris iluna	9 ⁺¹	450°C
CCDIA MULTISPEED	10000HV	Gris iluna	3/14 ⁺¹	450°C
CCDIA AEROSPEED	10000HV	Gris iluna	3/9/14 ⁺¹	450°C
CCDIA CARBIDESPEED	10000HV	Gris iluna	3 ⁺¹	450°C



Technology by:
GEMCON



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

