

ESPEZIFIKAZIO TEKNIKOAK

Lurruntze teknologiak	PVD Sputtering
Egitura	Nano multigeruzak
Gainestaldura materialak	DLCa-C:H
Geruzaren lodiera	6 μm
Kolorea	Anthracite Black
Gogortasuna	3000HV
Jalkitze temperatura	180-200°C
Gehi. Lan temp.	450°C





Gainestalduraren ezaugarriak

- Marruskadura-koefiziente oso baxua.
- Hobetutako gogortasuna.
- Erresistentzia urratzaile eta itsaskorra.
- Labaingarri solidoa.
- Ez du afiniterik aluminioarekin

Erabilera industrialak

Bere marruskadura-koefiziente eta afinitate kimiko baxuak direla medio, Carboform gainestaldura ezin hobea da aluminioaren hotzeko estanzazio eta xafla galvanizatueterako, itsastea, pinkor eta arrastoak ekiditen baititu.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

