

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnología de evaporación	PVD Sputtering/Arc
Estructura	Multicapes nano
Material de recobriment	AlTiN
Espessor de la capa	3-6 µm *
Color	Black Violet
Duresa	3200HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	950°C

Disponible en gamma Plus i Dúplex.



Característiques del recobriment

- Elevada resistència a l'abradió.
- Alta duresa.
- Alta resistència a la temperatura.
- Baixa rugositat.

Aplicacions industrials

Per la seva alta duresa i resistència a la temperatura, AloxForm és el dia d'avui l'estàndard en aplicacions de matriceria, tant per treball en calent com en fred.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

