

## ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnología de evaporación	PVD Arc
Estructura	Multicapes nano
Material de recobriment	AlTiCN
Espessor de la capa	3-5 µm
Color	Orange Bronze
Duresa	3500HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	450°C

Disponible en gamma Plus i Dúplex.




### Característiques del recobriment

- Capa d'ancoratge especial per a matriceria.
- Baix coeficient de fricció.
- Molt elevada duresa.
- Resistència abrasiva i adhesiva.
- Baixa rugositat.

### Aplicacions industrials

Orion combina una excepcional duresa amb un baixíssim coeficient de fricció degut a l'aportació de carboni. Això permet obtenir els millors resultats en tot tipus de matrius de treball en fred amb els més elevats requeriments.



**FLUBETECH**  
SURFACE ENGINEERING

