

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de evaporación	PVD Sputtering
Estructura	Multicapas nano
Material del recubrimiento	CrN
Espesor de la capa	3-5 μm *
Color	Metallic Grey
Dureza	2500HV
Temperatura de deposición	200°C/450-480°C
Max. Temp. de trabajo	700°C

*Hasta 10-15 micras para aplicaciones especiales.




Características del recubrimiento

- Alta dureza.
- Resistencia adhesiva y abrasiva.
- Barrera contra la corrosión.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Capa poco tensionada.

Aplicaciones industriales

CrN Form es un recubrimiento muy versátil que destaca por su buena adherencia a baja temperatura, su dureza, coeficiente de fricción y su resistencia a la corrosión. Es utilizado en gran variedad de piezas.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

