

## ESPEZIFIKAZIO TEKNIKOAK

Lurruntze teknologiak	PVD Sputtering/Arc
Egitura	Nano multigeruzak
Gainestaldura materialak	TiN
Geruzaren lodiera	3-6 µm
Kolorea	Golden
Gogortasuna	2500HV
Jalkitze temperatura	450-480°C
Gehi. Lan temp.	500°C




## Gainestalduraren ezaugarriak

- Higaduraren aurkako moldakortasuna
- Gogortasun altua.
- Zimurtasun baxua.
- Marruskadura-koefiziente baxua.

## Erabilera industrialak

Bere moldakortasuna eta ospea direla medio TiN Form ebaketa-erreminta, punzoi, tolestzaile, injekziomolde eta higaduraren menpe dauden piezetan erabiltzen da.



**FLUBETECH**  
SURFACE ENGINEERING

