

DLC MOLT

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	PVD Sputtering
Material del recobrint	DLC a-C:H
Espessor del recobrint	3-6 µm
Color	Negre antracita
Duresa	2300HV
Temperatura de deposició	180-300°C
Max. Temp. de treball	450°C



Característiques del recobrint

- Coeficient de fricció extremadament baix i alta duresa (per peces de desgast i per facilitar el desemmotllament).
- Resistència adhesiva i abrasiva.
- Resistència a la corrosió.
- Lubricant sòlid.

Aplicacions industrials

DLC Molt s'ha posicionat com el recobrint estrella en el sector del motlle. S'aplica tant en peces mòbils com a zones de la figura, de cara a evitar desgast, facilitar el desemmotllament i protegir polits i texturitzats.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCDLM1