

Diamante polikristalinoaren geruzak ohikotasunean erabiltzen dira aeronautikaren sektoreko metal gogorrarentzako erremintetan. Gainestaldura mota hauek, batez ere, aluminio, karbono-zuntz, plastiko indartu (CFRP, GFRP), sandwich motako konposatu orritsu, grafito eta cermeten mekanizaziorako gomendatzen dira.

	Gogortasuna	Kolorea	Lodiera (μm)	Herdoiltze denbora
CCDIA CARBONSPEED	10000HV	Gris Iluna	7 ^{±1}	450°C
CCDIA FIBERSPEED	10000HV	Gris Iluna	9 ^{±1}	450°C
CCDIA MULTISPEED	10000HV	Gris Iluna	3/14 ^{±2}	450°C
CCDIA AEROSPEED	10000HV	Gris Iluna	3/9/14 ^{±1}	450°C
CCDIA CARBIDESPEED	10000HV	Gris Iluna	3 ^{±1}	450°C



Technology by:
GEMESON



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

RG-TC1