

ORION

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	High Energy Arc - PVD
Material del recobrint	Basat en AlTiCN
Espessor	4-6 μm
Color	Bronze
Duresa	3500HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	450°C



Disponible en gamma Micro i Dúplex

Característiques del recobrint

- Capa d'ancoratge especial per a matriceria.
- Baix coeficient de fricció.
- Molt elevada duresa.
- Resistència abrasiva i adhesiva.
- Baixa rugositat.

Aplicacions industrials

Orion combina una excepcional duresa amb un baixíssim coeficient de fricció degut a l'aportació de carboni. Això permet obtenir els millors resultats en tot tipus de matrius de treball en fred amb els més elevats requeriments.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCO1