



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING



Flubetech-ek garatutako estaldurek higadurari eta marruskadurari aurre egiteko propietaterik onenak dituzte. Aplikazio bakoitzerako estaldura bat, piezak beste errendimendu-maila batera eramatea ahalbidetzen duena, higadura-arazoak saihestuz, piezen desmoldea erraztuz eta makinaren geldialdiak murriztuz, produktibitatea handituz.

	Gogortasuna	Marruskadura-koefizientea	Kolorea	Lodiera (μm)	Herdoiltze denbora
DLC Molt	2300HV	<0.1	Antrazita beltza	3 ^{±1.5}	450°C
DalcoMax	3000HV			5 ^{±2}	
CrN Molt	2500HV	0.5	Gris metalikoa	4 ^{±2}	700°C
TiN Molt	2500HV	0.3	Urrea	4 ^{±2}	500°C
Alox Molt	3200HV	0.5	Bioleta	4 ^{±2}	950°C
MirrorTech	1400HV	-	Gris	50	400°C



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

RG-TCCMO1